

Granulats : Gravillon 4/6 lavé

Utilisateur : Suivi LRM

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 6.3

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A (20/01/2021)

	0.063	d/2 2	d 4	5	D 6.3	1.4D 9	2D 12.5	f	FI	W
Etendue e			15		15					
V.S.S.+U		6	23		100			1.8	24	
V.S.S.		5	18		96			1.5	20	
V.S.I.			3		81	98	100			
V.S.I.-U			0		76	97				

Partie informative

Résultats de production

du 06/07/20 au 14/12/20

	0.063	2	4	5	6.3	9	12.5	f	FI	W
Maximum	1	2	18	59	93	100	100	1.4	9	5.8
Xf+1.25xEcart-types	1	1	15	55	91	100	100	0.9	9	5.1
Moyenne Xf	0	1	11	44	88	100	100	0.4	7	4.2
Xf-1.25xEcart-types	0	0	7	33	85	100	100	0.0	6	3.2
Minimum	0	0	8	25	86	100	100	0.0	6	2.5
Ecart-type	0.4	0.5	3.1	8.7	2.2	0.0	0.0	0.40	1.0	0.80
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	21	21	8	21



Le producteur

Dimension en mm

WIL 11.04.26.87-18 (c) Arcade