

Granulats : Gravillon 6/14 c
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Tertiaire

Utilisateur : Suivi LRM

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 14

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13043

C III (20/01/2021)


	0.063	d/2 3.15	d 6.3	8	D/1.4 10	D 14	16	1.4D 20	2D 28	f	FI	W
Etendue e			10		30	10						
V.S.S.		5	10		71	99				1.0	25	
V.S.I.			0		41	89		98	100			

Partie informative

Résultats de production

du 09/03/20 au 20/04/20

	0.063	3.15	6.3	8	10	14	16	20	28	f	FI	W
Maximum	1	2	5	28	71	97	100	100	100	1.0		1.2
Xf+1.25xEcart-types	1	1	5	28	69	98	100	100	100	1.0		1.3
Moyenne Xf	1	1	4	24	56	94	100	100	100	0.9	14	1.0
Xf-1.25xEcart-types	1	1	3	19	42	90	100	100	100	0.7		0.6
Minimum	1	1	3	21	45	89	100	100	100	0.8		0.6
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4



Le producteur