

Granulats : GRAVE Non Traitée 0/60

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 63

EN 13285 Graves non traitées

GNT1 (19/01/2021)


	0.063	0.08	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	16	20	31.5	40	50	63	80	90	125	MB	W
V.S.S.	12				35	40	47			60			68		85			99			100	3.0	
V.S.I.	2				5	9	16			22			35		55			80			100		

Partie informative

Résultats de production

du 20/07/20 au 16/09/20

Date	Granulat	0.063	0.08	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	16	20	31.5	40	50	63	80	90	125	MB	W	
EJBBA-20BAIL2094	20/07/2020	LU0060GNT	4	4	4	4	7	10	17	20	23	26	29	32	36	42	57	67	73	86	100	100	100	2.8	2.7
EJBBA-20BAIL2128	27/07/2020	LU0060GNT	6	7	9	11	15	20	27	30	34	38	41	47	50	53	60	65	72	88	100	100	100	2.0	1.5
EJBBA-20BAIL2546	16/09/2020	LU0060GNT	5	6	7	9	15	19	21	25	29	33	39	48	53	60	76	84	90	95	100	100	100	3.0	2.2
Maximum			6	7	9	11	15	20	27	30	34	38	41	48	53	60	76	84	90	95	100	100	100	3.0	2.7
Moyenne Xf			5	6	7	8	12	16	22	25	29	32	36	42	46	52	64	72	78	90	100	100	100	2.6	2.1
Minimum			4	4	4	4	7	10	17	20	23	26	29	32	36	42	57	65	72	86	100	100	100	2.0	1.5
Nombre de résultats			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Unité			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g	%
Dernier			16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	



Le producteur