

Granulats : Gravillon 6/10 lavé

Utilisateur : Suivi LRM

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

A (20/01/2021)


	0.063	d/2 3.15	5	d 6.3	8	10	D 14	1.4D 20	f	FI	W
Etendue e				15		15					
V.S.S.		5		18		99			1.5	20	
V.S.I.				3		84	98	100			

Partie informative

Résultats de production

du 06/07/20 au 07/09/20

	0.063	3.15	5	6.3	8	10	14	20	f	FI	W
Maximum	1	2	3	16	64	96	100	100	1.4		3.3
Xf+1.25xEcart-types	1	1	3	15	66	97	100	100	1.0		3.4
Moyenne Xf	0	1	2	11	54	92	100	100	0.4	7	3.0
Xf-1.25xEcart-types	0	0	0	6	43	87	100	100	0.0		2.7
Minimum	0	0	1	5	37	85	100	100	0.1		2.6
Ecart-type	0.5	0.6	1.0	3.7	9.3	3.9	0.0	0.0	0.50		0.30
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1	6



Le producteur

Dimension en mm

WIL 11.04.26.87-18 (c) Arcade