



LABORATOIRE REGIONAL SUD

ZAE LA BISTE II

34671 BAILLARGUES

Tel :04/67/91/26/26 Fax:04/67/91/20/55

Concassage de materiaux de démolition - LRM

Grave 0/20 recyclé

Concassage Sem 18-19 et 20 - 2020



DOSSIER :

20BAILL0005

DATE :

12/05/2020

Analyse granulométrique par tamisage NF EN 933-1

Essai au bleu de méthylène NF EN 933-9

Dosage rapide des sulfates solubles dans l'eau NF EN 1744-1 + A1

Debut du concassage	29-avr.-20	Production réalisée	8000
Fin du concassage	14-mai-20	Nature des materiaux	Enrobés + GNT+ Bétons

Grave 0/20 RECYCLE

Date	N°	TSO4	MB	MB _{0/0}	0,063	0,08	0,2	0,5	1	2	4	5	6,3	8	10	14	16	20	25	31,5	40,0	W%	Vbs
05/05/20	20BAILLECH01135		1,29	0,42	8,6	8,8	11,5	16,0	20,8	32,7	39,4	44,8	55,9	66,3	74,8	86	89	95	100	100	100	6,8	0,05
05/05/20	20BAILLECH01136		1,19	0,43	9,2	9,4	13	18	23	36	42	47	56	64	71	83	88	95	100	100	100	7,6	0,07
11/05/20	20BAILLECH01144	0,35	1,00	0,47	9,8	11,0	14	19	29	48	60	66	74	81	88	95	97	99	100	100	100	8,6	0,06
GNT 3					4 / 9		10/35		15/40		22/50		35/65		55 / 85		85 / 99						
MOYENNE		0,35	1,16	0,44	9,2	9,7	12,8	17,6	24,3	38,9	47,3	52,7	62,0	70,3	77,8	88,0	91,1	96,2	99,9	100	100	7,7	0,06
ECART TYPE		0,00	0,12	0,0	0,5	0,9	1,0	1,2	3,5	6,6	9,1	9,4	8,5	7,6	7,4	5,0	4,2	2,0	0,2	0,0	0,0	0,7	0,01
Mini		0,35	1,0	0,42	8,6	8,8	12	16	21	33	39	45	56	64	71	83	88	95	100	100	100	6,8	0,05
Maxi		0,35	1,3	0,47	9,8	11,0	14	19	29	48	60	66	74	81	88	95	97	99	100	100	100	8,6	0,07
FTP		0,7		0,8	4 / 10										60/80		89/99						

Analyse granulometrique par tamisage selon la norme NF EN 933-1

