

Granulats : Grave Non Traitée 0/60 **Utilisateur :** Suivi LRM
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 63

EN 13285 Graves non traitées

GNT 1 (01/01/2023)


	0.063	0.08	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	16	20	25	31.5	40	50	63	80	90	125	MB sèche	W		
V.S.S.	12				35	40	47			60				68					85			99			100	3.0
V.S.I.	2				5	9	16			22				35					55			80			100	

Partie informative

Résultats de production

du 19/09/22 au 19/09/22

Date	Granulat	0.063	0.08	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	16	20	25	31.5	40	50	63	80	90	125	MB sèche	W		
EJ8BA-22BAIL2880	19/09/2022	LU0060GNT	6	7	9	11	13	19	28	30	35	40	45	54	57	64	69	75	82	85	96	100	100	100	100	2.8	0.9
Maximum																											
Moyenne Xf			6	7	9	11	13	19	28	30	35	40	45	54	57	64	69	75	82	85	96	100	100	100	100	2.8	0.9
Minimum																											
Nombre de résultats			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Unité			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Dernier			19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	



Le producteur